

StabiCal M3

Produktdatenblatt

Bindemittel für die Herstellung von gebundenen Tragschichten, sowie für Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen

Produkt	Kalkhaltiger Tragschichtbinder in Anlehnung an EN 13282-2, HRB N1+, K10, WP40 und CL 70-Q45	
Bautechnische Zulassung	BTZ-0010 Anmerkung: Die Veröffentlichung der EN 13282-2 als harmonisierte Norm im Amtsblatt der EU steht noch aus	
Inhaltsstoffe	Portlandkompositzement, Flugasche, Branntkalk	
Technische Daten	Druckfestigkeit	5 - 15 N/mm ²
	Erstarrungsbeginn	≥ 150 min
	Siebrückstand bei 0,09 mm	< 15 %
Lieferung	Lose im Silowagen oder in Bigbags	
Lagerung	vor Feuchtigkeit geschützt in geeigneten Silos oder Bigbags für max. 1 Monat	
Qualitätssicherung	Überwachung durch unser Werkslabor	
Die Auswahl des Stabilisierungsprodukts und die Prüfung der Eignung des Untergrundes zur Durchführung der Stabilisierungsarbeiten obliegt alleine dem Kunden. InterCal gibt diesbezüglich keine Empfehlung ab. Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers / Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon unsere Produkte auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.		

Sicherheitsdatenblatt anfordern bzw. beachten

Version: Jänner 2025