

Stabical CEM II C

CEM II/C-M (S-LL) 32,5 N

Produktdatenblatt

Zement für die Bodenstabilisierung, Type CEM II C gemäß ÖNORM B 4710-1.

Produkt	Portlandkompositzement gemäß Bautechnischer Zulassung (BTZ) durch das Österreichische Institut für Bautechnik, hergestellt im Werk Wietersdorf und Werk Peggau der Alpacem Zement Austria GmbH. Weitere Handelsnamen: ACEM 2-50 STABICAL	
Zusammensetzung	Portlandzementklinker, Gips, Hüttensand, Kalkstein	
Anwendungsgebiet	Anwendungsgebiet laut RVS 08.17.01: Stabilisierung der oberen und unteren Tragschichten, die zur Verteilung der Verkehrslast als frostbeständiger und frostsicherer Bestandteile des Straßenoberbaus, dient.	
Technische Daten	gemäß Normenprüfung nach EN 196:	
	2 Tage	15 MPa
	28 Tage	42 MPa
	Erstarrungsbeginn	180 min
	Mahlfeinheit (Blaine)	4.600 cm ² /g
	Dichte	3,00 g/cm ³
Lieferung	Lose im Silowagen	
Lagerung	vor Feuchtigkeit geschützt in geeigneten Silos für max. 1 Monat	
Qualitätssicherung	Überwachung durch unser Werkslabor	

Die Auswahl des Stabilisierungsprodukts und die Prüfung der Eignung des Untergrundes zur Durchführung der Stabilisierungsarbeiten obliegt alleine dem Kunden. InterCal gibt diesbezüglich keine Empfehlung ab.

Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers / Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon unsere Produkte auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.

Sicherheitsdatenblatt anfordern bzw. beachten

Version: Februar 2026