

StabiCal TSB E3

Produktdatenblatt

Bindemittel für die Herstellung von gebundenen Tragschichten, sowie für Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen

Produkt	Hydraulischer Tragschichtbinder gemäß ÖNORM EN 13282-1
DoP-Nummer	1379-CPR-144/15-05/01/5
Inhaltsstoffe	Portlandzementklinker, Hüttensand, Kalkstein, Gips
Technische Daten	Druckfestigkeit bei Normenprüfung nach EN 196 7 Tage > 10 N/mm² 28 Tage ≥ 22,5 N/mm², ≤ 42,5 N/mm² Erstarrungsbeginn > 90 min Siebrückstand bei 0,09 mm < 15 %
Lieferung	Lose im Silowagen oder in Bigbags
Lagerung	vor Feuchtigkeit geschützt in geeigneten Silos oder Bigbags für max. 1 Monat
Qualitätssicherung	Überwachung durch unser Werkslabor

Die Auswahl des Stabilisierungsprodukts und die Prüfung der Eignung des Untergrundes zur Durchführung der Stabilisierungsarbeiten obliegt alleine dem Kunden. InterCal gibt diesbezüglich keine Empfehlung ab.

Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers / Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon unsere Produkte auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.

Sicherheitsdatenblatt anfordern bzw. beachten

Version: November 2025